

KEMACRYL

Polimerna disperzija-vezni sloj»staro – novo«,
poboljšanje cementnih malt in impregnacija
močno vpojnih mineralnih površin

- ▶ Povečanje sprijemljivosti svežih betonov in malt na obstoječo podlago
- ▶ Povečuje upogibno, tlačno in strižno trdnost
- ▶ Povečuje obdelovalnost betona in cementnih malt
- ▶ Znižuje v/c faktor
- ▶ Povečuje odpornost na mineralna olja, razredčene luge in druga agresivna sredstva



OPIS PROIZVODA	Polimerna disperzija-tekočina mlečne barve.
-------------------	---

PODROČJE UPORABE Za vezni sloj, izboljšanje cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno vpojnih mineralnih površin.

- | | |
|--------------------------------|---|
| LASTNOSTI
PROIZVODA | <ul style="list-style-type: none"> • Povečanje sprijemljivosti svežih betonov in malt na obstoječo podlago • Povečuje upogibno, tlačno in strižno trdnost • Povečuje obdelovalnost betona in cementnih malt • Znižuje v/c faktor • Povečuje odpornost na mineralna olja, razredčene luge in druga agresivna sredstva |
|--------------------------------|---|

PODATKI O IZDELKU

OSNOVNI PODATKI	Videz	Mlečno bela tekočina
----------------------------	--------------	----------------------

Pakiranje	1 kg v plastenki / 8 kg (8x1kg) v kartonski škatli / 576 kg (72x8 kg) na paleti 5 kg v plastični ročki / 480 kg (96x5 kg) na paleti 10 kg v plastični ročki / 600 kg (60x10 kg) na paleti 50 kg v sodu/800 kg (16x50 kg) na paleti PO NAROČILU
------------------	---

Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
-------------------------------------	--

TEHNIČNI PODATKI	Kemijska sestava	Polimerna disperzija
-----------------------------	-------------------------	----------------------

Gostota	1,020 - 1,025 kg/l
----------------	--------------------

pH	8-10
-----------	------

Izgled	Mlečno bela tekočina
---------------	----------------------

**NAVODILA ZA
UPORABO**

PORABA 0,1 do 0,15 l/m² za impregnacijo mineralnih površin (odvisno od vpojnosti podlage)

0,3 do 0,5 l/m² za vezni sloj

0,7 do 1,0 l/m² za izdelavo cementne prevleke

PODLAGA Podlaga mora biti čista, brez mastnih madežev, prahu ter nevezanih delcev.

PRIPRAVA Pravilno pripravljena podlaga je ključnega pomena. Priporočamo brušenje podlage ali peskanje, oziroma pranje z pritiskom min. 200 - 300 bar, da se odstrani prah in vsi nevezani delci, do stabilne in čvrste podlage. Podlaga ne sm biti zmrznjena (temperatura nad + 5°C).

RAZMERJE KEMACRYL je visoko koncentrirana polimerna disperzija, katero lahko redčimo z vodo do razmerja
MEŠANJA KEMACRYL:VODA=1:3.

ČAS MEŠANJA V primeru da se dodaja KEMACRYL kot dodatek malti ali betonu, najprej mešamo suhe komponente, nato dodamo razredčeni KEMACRYL, ter mešamo ca. 2 minuti.

VGRAJEVANJE Da se zagotovi najboljši oprijem je priporočljivo nanesti KEMACRYL (obvezno redčen z vodo 1:1) tik pred vgradnjo nove plasti malte, betona, itd... po sistemu "mokra na mokro".
Za izvedbo impregnacijskega premaza močno vpojnih mineralnih površin KEMACRYL razredčimo z vodo v razmerju 1:1 do 1:2. Pred nadaljnjimi nanosi se počaka, da se impregnacijski premaz posuši.

ČIŠČENJE Orodje čistimo v svežem stanju z vodo takoj po končani uporabi.

ORODJA

OMEJITVE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
PODLAGE

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
ZRAKA

TEMPERATURA +5°C min./ +30°C max.
MATERIALA

- OPOZORILA**
- Časi navedeni v tehničnem listu, so izmerjeni pri +23°C in 50 % rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
 - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od 5°C.

Priporočilo: Ostanke razlitega materiala je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA
VARNOST**

KEMACRYL ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

**PРАВNA
PODLAGA**

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroverji, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.