



KEMA stavebné materiály, s.r.o.,
Nádražná 34,
900 28 Ivánka pri Dunaji. Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F: +421 (0)2 455 22 801
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: TL_Band_12_nov
Vydanie: January 2012
Revízia: September 2012

TECHNICKÝ LIST

KEMABAND 12

Tesniaca páska šírky 12 cm



POPIS VÝROBKU

Nitril-butadiénová (NBR) trvalo elastická tesniaca páska potiahnutá flísom so 120 mm rozťažnou zónou. Vodotesná, elastická aj pri nízkych teplotách, odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam, s vynikajúcimi obnoviteľnými vlastnosťami a kompatibilitou so silikónovými tesniacimi hmotami.

Použitie

Vhodná na tesnenie škár a dilatačných spojov v kúpeľniach, bazénoch, na terasách a balkónoch so systémom izolačného náteru HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP, HIDROSTOP SUPERFLEX, HIDROSTOP SUPERFLEX ROOF a HIDROSTOP 94.

Vlastnosti výrobku

- Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Elastická
- Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základné informácie

Vzhľad	Bielo - žltá páska
Balenie	10 m rolka 50 m rolka
Skladovanie a dátum spotreby	Minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenom originálnom uzatvorenom obale za suchých a chladných podmienok. Dátum výroby je uvedený na obale.

Technické údaje

Nosný materiál	Polyesterový fleece priečne elastický	
Povrch	Fleece laminácia	
Celková šírka	120 mm	
Šírka strednej pružnej zóny	70 mm s 20 mm rozťažnou zónou	
Hmotnosť materiálu	50 g/m	
Hrúbka	0,6 mm	
Tepelná odolnosť	-20°C až +90°C	
Odolnosť voči tlaku vody	Nepretečie pri tlaku 3 barov	
Tvrdosť Shore A	65	
Pevnosť v ťahu, priečny smer	> 1,0 N/mm ²	DIN 53504
Pevnosť v ťahu, pozdĺžny smer	> 7,0 N/mm ²	DIN 53504
Roztrhnutie, priečny smer	> 208 %	DIN 53504
Roztrhnutie, pozdĺžny smer	> 48 %	DIN 53504
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	Odolný	

Chemická odolnosť

Súčiniteľ difúzie vodných pár μ	8400
Ekvivalent hrúbky vzduchu sd	5 m
Požiarňa klasifikácia (DIN, EN)	B3, F

LEGENDA:
+ = odolné

kyselina mliečna	5 %	+
kyselina octová	5 %	+
kyselina chlorovodíková	3 %	+
kyselina chlórová	3 %	+
kyselina sírová	35 %	+
kyselina citrónová	10 %	+
hydroxid draselný	20 %	+
chlórnan sodný	0,3 g/l	+
morská voda	morská soľ 20 g/l	+
vápenné mlieko	pH=12,5	+
roztok hydroxidu sodného	pH=14	+
motorová nafta		+
mastnota, olej, parafín		+
hodnota pH		+

NÁVOD NA POUŽITIE

Spotreba

Pri kalkulácii spotreby počítajte s prekryvaním pásky minimálne 5 cm.

Podklad

Podklad musí byť čistý, bez mastných škvŕn, prachu a nesúdržných častí, homogénny, pevný a stabilný. Povrch nesmie byť zmrazený (teplota nad +5 °C).

Aplikácia

Aplikujte bielu časť KAMABAND 12 cez čerstvú vrstvu vodotesnej izolácie (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP, HIDROSTOP SUPERFLEX, HIDROSTOP SUPERFLEX ROOF, HIDROSTOP 94) pomocou hladítka zatlačte do rohov a zahľadte (ak je to nutné, chráňte pásku fóliou). Ak po nanosení prvej vrstvy hydroizolačnej hmoty (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP, HIDROSTOP SUPERFLEX, HIDROSTOP SUPERFLEX ROOF, HIDROSTOP 94) táto dosiahne požadovanú pevnosť, druhú vrstvu nanášajte kolmo na prvú. Tesniaca páska musí byť úplne prekrytá hydroizolačným materiálom. Prepojenie pásky realizujte prekrytím o minimálne 5 cm.

Náradie

Hladítko.

Tužnutie

/

OBMEDZENIA

Výstrahy

- Tesniaca páska zaisťuje vynikajúcu kompatibilitu a výbornú adhéziu s polymérovými disperziami, flexibilnými minerálnymi tesniacimi hmotami a živcami. Avšak, je vhodné vykonať test kompatibility pred použitím iných výrobkov.
- Časy uvedené v slovenskom technickom liste boli merané pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú tieto časy.
- Chráňte čerstvo použitý materiál pred mrazom, dažďom a inými nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Materiál by sa nemal používať pri teplotách (povrchu, ovzdušia, materiálu) nižších ako + 5°C.

Všetky údaje v tomto technickom liste boli zistené v laboratórnych podmienkach. Niektoré údaje sa môžu meniť v závislosti na pracovných podmienkach.

Miestne obmedzenia: Normové požiadavky sa môžu meniť, v závislosti od krajiny kde bude výrobok zabudovávaný. Pre podrobnejšie informácie o použití výrobku kontaktujte dovozcu a žiadajte lokálny technický list (ak je iný od všeobecného).

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

KEMABAND 12 nie je nebezpečná látka v súlade so Zákonom o chemikáliách. Viac údajov o skladovaní, manipulácii a použití zmesi môžete nájsť v karte bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Treba zohľadniť tiež upozornenia uvedené na originálnom obale.

PRÁVNE INFORMÁCIE

Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonávajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne, alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá



KEMA stavebné materiály, s.r.o.,
Nádražná 34,
900 28 Ivánka pri Dunaji. Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F: +421 (0)2 455 22 801
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: **TL_Band_12_nov**
Vydanie: **January 2012**
Revízia: **September 2012**

byť vysvetľovaný ako prehlásenie alebo záruka, vyjadrená alebo predpokladaná, že použitie tohto výrobku nebude narušovať žiadne patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym podmienkam predaja a odbytu. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.