KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: **TL_Band_M35**
Vydanie: **January 2012**
Revízia: **Februar 2016**
ID: **515**

TECHNICKÝ LIST

KEMABAND M35

Podlahová manžeta, rozmery 350 x 350 mm



POPIS VÝROBKU

Nitril-butadiénová (NBR) trvalo elastická tesniaca podlahová manžeta potiahnutá flísom. Je vodotesná, elastická aj pri nízkych teplotách, odolná voči alkáliám, kyselinám a soliam.

Oblasť použitia

Podlahová manžeta na utesnenie prestupov kanalizácie a otvorov v podlahách.

Vlastnosti výrobku

- Nie je vhodná pre betónové škáry vystavené negatívnemu tlaku vody
- Pre konštrukčné expanzné škáry
- Na vnútorné a vonkajšie použitie
- Elastická
- Odolná proti alkalickým látkam, kyselinám a soliam

VLASTNOSTI VÝROBKU

Základné informácie

Vzhľad	Žltá páska
Balenie	1 kus (25 kusov/krabica)
Skladovanie a dátum spotreby	Minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenom originálnom uzatvorenom obale za suchých a chladných podmienok. Dátum výroby je uvedený na obale.

Technické dáta

Šírka	350 mm
Dĺžka	350 mm
Hrúbka	0,8 mm
Tepelná odolnosť	-20°C až +90°C

NÁVOD NA POUŽITIE

Spotreba

/

Podklad

Podklad musí byť čistý, bez mastných škvŕn, prachu a nesúdržných častí, homogénny, pevný a stabilný. Povrch nesmie byť zmrznutý (teplota nad +5 °C).

Aplikácia

Aplikujte KEMABAND MANŽETU M35 cez dieru v podlahe (alebo cez prestup v stene) na čerstvú vrstvu vodotesnej izolácie
(HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP, HIDROSTOP 94) pomocou hladítka zatlačte do rohov a zahladte (ak je to nutné, chránte pásku fóliou). Ak po nanesení prvej vrstvy hydroizolačnej hmoty (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP, HIDROSTOP 94) táto dosiahne požadovanú pevnosť, druhú vrstvu nanášajte kolmo na prvú. Tesniaca páska musí byť úplne prekrytá hydroizolačným materiálom.

Náradie

Hladítko

Čistenie náradia

Vodou

Koagulácia

/

OBMEDZENIA

Výstrahy

- KEMABAND M35 zaisťuje vynikajúcu kompatibilitu a výbornú adhéziu s polymérovými disperziami, flexibilnými minerálnymi tesniacimi hmotami a živicami. Avšak, je vhodné vykonať test kompatibility pred použitím iných výrobkov.
- Časy uvedené v slovenskom technickom liste boli merané pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú tieto časy.

KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

- Chráňte čerstvo použitý materiál pre mrazom, dažďom a inými nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Materiál by sa nemal používať pri teplotách (povrchu, ovzdušia, materiálu) nižších ako + 5°C.

Zdroj dát: Všetky údaje v tomto technickom liste boli zistené v laboratórnych podmienkach. Niektoré údaje sa môžu meniť v závislosti na pracovných podmienkach.

Miestne obmedzenia: Normové požiadavky sa môžu meniť, v závislosti od krajiny kde bude výrobok zabudovávaný. Pre podrobnejšie informácie o použití výrobku kontaktujte dovozcu a žiadajte lokálny technický list (ak je iný od všeobecného).

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

KEMABAND M35 nie je nebezpečná látka v súlade so Zákonom o chemikáliách. Viac údajov o skladovaní, manipulácii a použití zmesi môžete nájsť v karte bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Treba zohľadniť tiež upozornenia uvedené na originálnom obale.

PRÁVNY ZÁKLAD

Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek, výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.