



KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: TL_Dre_Sand
Vydanie: Október 2007
Revízia: September 2017
ID: 141

TECHNICKÝ LIST

DRESSING SAND

Kremičitý piesok na vyrovnávanie a údržbu trávnatých plôch



POPIS VÝROBKU

Oblasť použitia

Kremičitý piesok na vyrovnávanie a údržbu trávnatých plôch, ako sú golfové ihriská, futbalové ihriská a iné zelene. Veľkosť zrna 0,1 - 0,8 mm. Vďaka správnej zrnitosti je možné dosiahnuť kvalitné pieskované trávnatých plôch. Prírodné vlhký.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Základné informácie

Vzhľad	Biely piesok
Balenie	25 kg v PE vrecii/ 1200 kg (30x40 kg) na paletu 40 kg v PE vreci/ 1000 kg (40x25 kg) na paletu
Skladovanie a dátum spotreby	12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované správne v nepoškodenom originálnom balení v suchom a chladnom prostredí. Dátum výroby je vytlačený na obale.

Tabuľka 1: FYZIKÁLNO-MINERALOGICKÉ ÚDAJE

Zrnitosť	0,1-0,8 m
Mohsova tvrdosť	7
Úbytok pri žíhaní	< 0,2 %
Teplota spekania	nad 1500°C
Bod mäknutia	nad 1700°C
Objem (prírodné vlhký)	1,07 kg/dm ³
Sypná hmotnosť voľne sypaného kameniva	1,33 kg/dm ³
Sypná hmotnosť voľne straseného kameniva	2636 kg/m ³
Objemová hmotnosť	do 4 %
Vlhkosť	

Tabuľka 2: CHEMICKÉ ZLOŽENIE

SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

Tabuľka 3: ANALÝZA SÍT

Sito (mm)	Zostatok na site (mm)	Prepad cez sito (%)
1,25	3,11	96,89
1	7,29	89,6
0,9	6,49	83,11
0,8	10,28	72,83
0,63	19,03	53,8
0,5	23,04	30,76
0,4	12,15	18,61

0,2	15,85	2,76
0,1	2,34	0,42
< 0,1	0,42	0

NÁVOD NA POUŽITIE

OBMEDZENIA



Zdroj dát: Všetky technické údaje v tomto technickom liste boli poskytnuté na základe laboratórneho výskumu. Skutočne namerané údaje sa môžu odchyľovať kvôli rôznym pracovným podmienkam.

Miestne obmedzenia: V dôsledku osobitných miestnych predpisov, aplikovaný výrobok sa môže líšiť od krajiny ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžadujte si technický list pre danú krajinu.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Ďalšie informácie o skladovaní, manipulácii a používaní zmesi sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste, ktorý obsahuje bezpečnostné, toxikologické a ekologické dáta, tiež venujte pozornosť upozorneniam na originálnom obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE



PRÁVNÝ ZÁKLAD

Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehanie sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek, výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.