KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: **TL_Grund_Super**
Revízia: **Julij 2015**
ID: **577**

TECHNICKÝ LIST

KEMAGRUND SUPER

Spojovací mostík a penetračný náter pre dosiahnutie mimoriadnej priľnavosti na najproblematickejšie povrchy a materiály.



POPIS VÝROBKU

Bez obsahu rozpúšťadiel a styrén/butadiénový spojovací mostík a penetračný náter, ktorý obsahuje adhéziu zvyšujúce prísady pre použitie na steny a podlahové plochy. Dosahuje vysokú priľnavosť k hladkým povrchom a nenasiakavým podkladom. Poskytuje povrch, s ktorými sa následné vrstvy alebo tenkovrstvové omietky veľmi ľahko spoja. Spoľahlivo zabraňuje uvoľňovaniu akejkoľvek finálnej krycej vrstvy od podkladu.

Oblast' použitia

Spojovací mostík a penetračný náter, bez obsahu rozpúšťadiel a špeciálnych prísad pre zlepšenie adhézie na nasiakavé a nenasiakavé podklady, pred pokládkou dlažieb používaných v interiéri aj exteriéri. Vhodné podklady sú hydraulicky viazané cementové zmesi, vápenné a sadrové omietky, sadrokartón, sadrovláknité dosky, tehlové murivo, pórobetón, pieskovec, cementové, anhydritové a magnezitové potery, liaty asfalt, drevené dosky, podlahové vyrovnávacie hmoty, prírodný kameň, glazované dlaždice, oceľ a sklo. Nie je vhodný pre lepidlá, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Vlastnosti výrobku

- Vytvorí spoľahlivé prepojenie vrstiev.
- Použitie pre steny aj podlahy.
- Vhodné pre všetky druhy povrchov.
- Optimálna prídržnosť aj pri applikácii obkladu na obklad.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Základné informácie

Skladovanie a dátum spotreby	Uskladnené v originálnom obale po dobu až 6 mesiacov na chladnom mieste a tam kde nemrzne.

Technické dáta

Aplikačná teplota:	+5°C až +25°C
Farba:	fialová
Hustota:	1.3 g/cm3
pH:	8
Viskozita:	4000 mPa•s
Obsah pevných častíc:	65%
Doba schnutia:	1 hodina
Tepelná odolnosť:	-20°C až +80°C

NÁVOD NA POUŽITIE

Spotreba

Cca. 50 g/m^2 na hladké a nenasiakavé podklady ako sú napr. oceľ, vláknami vystužené betóny, keramické obklady a dlažby. V závislosti na nasiakavosti a povahe podkladu sa môže spotreba zvýšiť až na 250 g/m^2.

Podklad

Podklad musí byť suchý, rovný a stabilný, bez oleja, mastnoty, špiny a ďalších látok, ktoré obmedzujú priľnavosť.
Zvyšková vlhkosť nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:
Cementové podlahy: 2%
Anhydridové podlahy: 0.5%
Vyhrievané anhydridové podlahy: 0.3%
Sadrové omietky: 1.0%
(merané prístrojom CM)

Aplikácia

Materiál pred aplikáciou dôkladne premiešajte a aplikujte s vlneným valčekom (v nezriedenej forme na nenasiakavé podklady, v zriedenej forme v pomere 1:1 až 1:4 s vodou na nasiakavé podklady).
Ak sa materiál používa vo vonkajších oblastiach, je potrebné KEMAGRUND SUPER chrániť pomocou pružnej elastickej hmoty (napr. HIDROSTOP ELASTIK).

KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Čistenie náradia

Všetky nástroje a všetky znečistené miesta umyte s vodou ihneď po použití.

Koagulácia

Doba tuhnutia závisí od aktuálnej teploty a vlhkosti pri aplikácii. Pri +15°C a relatívnej vlhkosti 50%, je doba schnutia 1 hodina. Po uplynutí tejto doby, spojovací mostík stuhne do takej miery, že už nie je možné ho odstrániť pôsobením vody.

OBMEDZENIA

Výstrahy

- Na nasiakavé povrchy je potrebné aplikovať následné vrstvy pokým je náter KEMAGRUND SUPER stále čerstvý.
- Na nasiakavé podklady môže byť aplikovaný rozriedený materiál s vodou v pomere 1:1 a ďalšie vrstvy aplikovať spôsobom "čerstvé do čerstvého".
- Na nenasiakavé podklady, ako sú napríklad sklenné obklady a dlaždice, oceľ, sklo a sklennými vláknami vystužené betóny, je potrebné, aby bol náter KEMAGRUND SUPER úplne vyschnutý pred aplikáciou ďalších vrstiev.
- Na nenasiakavé podklady (glazované dlaždice, oceľ, sklo), aplikovať nerozriedený materiál valčekom priamo na podklad a pred ďalšou vrstvou nechajte úplne vyschnúť (asi 1 hodinu).

Nádoby, ktoré sú úplne vyprázdnené, môžu byť recyklované v rámci "Green Dot" systému.

Všetky údaje v tomto technickom liste boli zistené v laboratórnych podmienkach. Niektoré údaje sa môžu meniť v závislosti na pracovných podmienkach.

Miestne obmedzenia: V dôsledku osobitných miestnych predpisov, aplikovaný výrobok sa môže líšiť od krajiny ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžiadajte si technický list pre danú krajinu.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

Tento produkt nie je definovaný ako nebezpečný podľa zákona o nebezpečných látkach.

PRÁVNY ZÁKLAD

Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonávajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.