



KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: TL_Kema_inter_color
Vydanie: Október 2013
Revízia: Október 2015
ID: 529

TECHNICKÝ LIST

KEMACOLOR INTERIOR

Interiérová farba na steny



POPIS VÝROBKU

KEMACOLOR INTERIOR je hotová disperzná farba na vnútorné použitie s výborným krytím, jednoducho aplikovateľná farba na vodnej báze s obsahom polymérov.

Oblasť použitia

Vhodná pre nátery povrchov stien a stropov vo všetkých druhoch objektov ako sú byty, obchodné a priemyselné budovy, školy, nemocnice a ďalšie verejné priestory. Farba sa dá aplikovať na všetky typy jemných omietok, vyrovnávacích stierok, na neomietnuté betóny a pod. Farba je extrémne biela, paropriepustná a odolná voči opotrebeniu. Iba na vnútorné použitie.

Vlastnosti výrobku

- Biela farba
- Bez zápachu a prchavých častíc (VOC)
- Výborné krytie - Trieda 3 podľa EN 13300
- Môže byť riedená vodou, max. 10%
- Obsahuje jemné plnivá, preto je vhodná aj na maľovanie drsnejších podkladov
- Doba schnutia: 4 - 6 hodín

VLASTNOSTI VÝROBKU

Základné informácie

Vzhľad	Biela hmota
Balenie	15 L v oválnom plastovom vedre/360 kg (24 x 15 L) na palete
Skladovanie a dátum spotreby	24 mesiacov odo dňa výroby, ak je výrobok riadne skladovaný na suchom mieste a v originálnom, uzatvorenom a nepoškodenom obale. Dátum výroby je uvedený na obale.

Technické údaje

Typ výrobku	Vinyl acetát, etyl, bez zmäkčovadiel, oxid titaničitý, uhličitán vápenatý, voda, prísady,	
	konzervačné látky	
Odolnosť voči mokrému oderu	trieda 5	EN 13300
Kontrastný pomer	trieda 3, pri výdatnosti 7 m ² /l	EN 13300
Stupeň lesku	matné	EN 13300
Zrnitosť	D _{max} : jemnosť (< 100 µ)	EN 13300
Špecifická hmotnosť	1,59 g/cm ³	
Viskozita	23 000, vreteno 6, 60 otáčok za minútu	
pH	8,9	
Doba schnutia	cca. 4-6 hodín pri T=20°C a relatívnej vlhkosti 65 % (pri nižších teplotách sa tieto časy predlžujú)	



KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net

Kód: TL_Kema_inter_color
Vydanie: Október 2013
Revízia: Október 2015
ID: 529

NÁVOD NA POUŽITIE

Spotreba

1 l = cca. 7 m² (15 l = cca. 100 m²) na 1 náter.

Podklad

Nové alebo staré minerálne omietky, betón, vápnopieskové, sadrokartónové dosky, hrubé povrchy alebo tapety a tiež prídržné staré nátery.

Príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, nosný a suchý. Odstrániť všetky predchádzajúce vrstvy starých náterov a omietok. Povrch, ktorý budeme čistiť musí byť pevný a suchý. Hrubé a porézne povrchy vopred impregnujeme pomocou hmoty KEMAGRUND S alebo KEMACRYL, zriedený s vodou v pomere 1:1

Aplikácia

Pred použitím farbu dôkladne premiešať. Hmota musí byť nanášaná v rovnakých vrstvách, aby sme sa vyhli škvrnám na maľovanom povrchu.

Riedenie

Do oblastí s vysokým kontrastom a silnou alebo rozdielnou nasiakavosťou nanášajte prvú vrstvu náteru zriedenú s cca. 5-10% vody. Finálny náter môžeme tiež rozriediť s 5% vody.

Náradie

Štetec, valec alebo striekacia pištoľ.

Čistenie náradia

Náradie ihneď po použití omyte, skôr ako hmota vytvrdne. Vytvrdený materiál na nástrojoch možno odstrániť iba mechanicky.

Koagulácia

/

OBMEDZENIA

Teplota podkladu

+5°C min./ +35°C max.

Teplota vzduchu

+5°C min./ +35°C max.

Teplota materiálu

+5°C min./ +35°C max.

Výstrahy

- Pred aplikáciou s vysokotlakovým zariadením musí byť farba dobre premiešaná. Nevdychujte pary alebo aerosóly.
- Časy uvedené v slovenskom technickom liste boli merané pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú tieto časy.

Odporúčanie: Zvyšky nestvrdnutého /nepoužitého materiálu treba odstrániť v súlade s legislatívou.

Zdroj dát: Všetky technické údaje v tomto technickom liste boli poskytnuté na základe laboratórneho výskumu. Skutočne namerané údaje sa môžu odchyľovať v závislosti od okolností počas aplikácie, ktoré nie je možné ovplyvniť.

Miestne obmedzenia: Zdôrazňujeme, že v dôsledku konkrétnych miestnych predpisov, reakcia aplikovaného výrobku sa môže líšiť od krajiny ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžiadajte si technický list pre danú krajinu.

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

KEMACOLOR INTERIOR reaguje mierne zásadito. Oči a citlivú pokožku chrániť pred postriekaním farbou. Pri zasiahnutí očí farbou okamžite dôkladne vypláchnite čistou vodou. Zvážte všeobecné hygienické opatrenia. Ďalšie údaje o skladovaní, manipulácii a použití zmesi možno nájsť v bezpečnostnom liste, ktorý obsahuje bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Upozornenie na originálnom obale treba tiež vziať do úvahy.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Zákon o VOC:

EÚ medzná hodnota produktu (Kat /): 75 g / l (2007) / 30 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 0 g / l VOC.

PRÁVNÝ ZÁKLAD

Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.