


TEHNIČKI LIST

KEMABAND MANŠETA M12

Zidna manžetna dimenzije 120x120 mm



OPIS PROIZVODA Specijalna tkanina presvučena trajnoelastičnim elastomerima. Vodonepropusna, elastična i pri niskim temperaturama, otporna na alkalije, kiseline i soli.

Područje upotrebe Zidna manžetna za zaptivanje instalacionih proboja na zidovima.

PODACI O PROIZVODU

Osnovni podaci

Izgled	Žuta manžetna
Pakovanje	1 kom. 25 kom. u kutiji

Tehnički podaci

Širina	120 mm
Dužina	120 mm
Težina/m	ca. 53 g/m
Debljina	ca. 0,7 mm
Pritisak do kidanja	2,60 bar
Poprečno rastezanje pri 25%	0,89 N/mm
Poprečno rastezanje pri 50%	1,02 N/mm
Poprečno rasezanje do kidanja	295%
"Schältest"	1,36 N/10 mm
Ozonska postojanost (ozonska koncentracija 200 +/- 20 pph)	0 (po DIN 53509 deo 1=ISO 1431-1)
Otpornost na pritisak vode	1,5 bar
UV postojanost (200 h, 254 - 360 nm)	postojana (ocena 3-4) (po DIN 54001=ISO 105)
Temperaturno eksploataciono područje primene	-30°C / +90°C

Hemijski sastav

Pritisak do kidanja nakon 7 dana stajanja u sledećim hemijskim jedinjenjima i pri idealnoj temperaturi vazduha:

Sona kiselina 3 %	2,00 bar
Sumporna kislina 35 %	2,00 bar
Limunska kislina 100 g/l	2,00 bar
Mlečna kislina 5 %	2,00 bar
Kalijumova lužina 20 %	1,90 bar
Natrijum hipohlorid	2,00 bar
Morska voda (20 g/l morska so)	2,00 bar

OGRAIČENJA

Izvor podataka: Svi tehnički podaci u ovom tehničkom listu su dobijeni na osnovu laboratorijskih istraživanja. Stvarno izmereni podaci mogu odstupati u zavisnosti od okolnosti prilikom upotrebe, na koje nemamo uticaja.

Lokalna ograničenja: Upozoravamo vas da je usled specifičnih lokalnih propisa moguće ponašanje ugrađenog proizvoda donekle različito. Zato za tačan opis upotrebe zahtevajte tehnički list dotične države.

PRAVNA PODLOGA

Informacije kao i posebne preporuke, koje se odnose na primenu i konačnu upotrebu Keminih proizvoda su date u dobroj nameri, zasnovane su na našem dosadašnjem znanju i iskustvima u vezi sa proizvodima, ako su pravilno skladišteni, ako se sa njima ispravno postupa i ako su upotrebljeni u normalnim uslovima. U praksi su razlike u materijalima, podlogama i uslovima za rad na gradilištu takve, da iz ove informacije ili ma kojih pisanih preporuka ili iz ma kojih drugih pruženih saveta ne možemo garantovati tržnost ili pogodnost za neku posebnu namenu, niti možemo preuzeti nikakvu odgovornost, koja proističe iz ma kojeg zakonskog odnosa. Vlasnička prava trećih se moraju poštovati. Sve porudžbine podležu našim sadašnjim prodajnim i dobavnim uslovima. Potrošači bi uvek trebali pregledati najnoviji izvod tehničkog lista za dotični proizvod, čiju kopiju dostavljamo na zahtev.