

## TEHNIČKI LIST

# GRADBENA MIVKA

Za pripremanje finih maltera



<b>OPIS PROIZVODA</b>	Fini kvarcni pesak granulacije 0,063-1 mm.
<b>Područje upotrebe</b>	Za pripremanje finih maltera za finalizaciju kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih zidnih površina. Prirodno je vlažan.

**PODACI O PROIZVODU**

Osnovni podaci

<b>Izgled</b>	Žućkasti pesak
<b>Pakovanje</b>	25 kg u PE vreći / 1000 kg (40x25 kg) na paleti 40 kg u PE vreći / 1200 kg (30x40 kg) na paleti
<b>Skladištenje i rok upotrebe</b>	12 meseci od dana proizvodnje uz pravilno skladištenje u suvom prostoru, u originalnoj, neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Datum proizvodnje odštampan je na ambalaži.

Tabela 1: FIZIKALNO-MINEROLOŠKI PODACI

Granulacija	0,063-1 mm
Tvrdoća po Mohsu	7
Gubitak žarenjem	< 0,2 %
Temperatura sinterovanja	iznad 1500°C
Temperatura smekšavanja	iznad 1720°C
Zapreminska masa nasuto stanje	1320 kg/m <sup>3</sup>
Zapreminska masa zbijeno stanje	1480 kg/m <sup>3</sup>
Zapreminska masa zrna	2636 kg/m <sup>3</sup>
Vlaga	do 4 %

Tabela 2: HEMIJSKI SASTAV

SiO <sub>2</sub>	> 98 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,297 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,658 %
TiO <sub>2</sub>	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,009 %
K <sub>2</sub> O	0,104 %

Tabela 3: ZRNASTA RAZDEOBA

Sito (mm)	Ostatak na situ (%)	Prosejavanje kroz sito (%)
0,8	4,4	95,6
0,5	15,52	80,08
0,4	10,54	69,54
0,315	14	55,54
0,2	28,32	27,22
0,09	22,66	4,56
< 0,09	4,56	0

**OGRANIČENJA**



Izvor podataka. Svi tehnički podaci u ovom tehničkom listu su dobijeni na osnovu laboratorijskih istraživanja. Stvarno izmereni podaci mogu odstupati u zavisnosti od okolnosti prilikom upotrebe, na koje nemamo uticaja.

Lokalna ograničenja: Upozoravamo vas da je usled specifičnih lokalnih propisa moguće ponašanje ugrađenog proizvoda donekle različito. Zato za tačan opis upotrebe zahtevajte tehnički list dotične države.

**SIGURNOSNI** Detaljnije informacije o skladištenju, rukovanju i upotrebi mešavine, se nalaze u sigurnosnom listu, gde su sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci. Pored

**PODACI**

toga moramo paziti na upozorenja na originalnoj ambalaži.

**DRUGE  
INFORMACIJE****PРАВNA ПОДЛОГА**

Informacije kao i posebne preporuke, koje se odnose na primenu i konačnu upotrebu Keminih proizvoda su date u dobroj nameri, zasnovane su na našem dosadašnjem znanju i iskustvima u vezi sa proizvodima, ako su pravilno skladišteni, ako se sa njima ispravno postupa i ako su upotrebljeni u normalnim uslovima. U praksi su razlike u materijalima, podlogama i uslovima za rad na gradilištu takve, da iz ove informacije ili ma kojih pisanih preporuka ili iz ma kojih drugih pruženih saveta ne možemo garantovati tržnost ili pogodnost za neku posebnu namenu, niti možemo preuzeti nikakvu odgovornost, koja proističe iz ma kojeg zakonskog odnosa. Vlasnička prava trećih se moraju poštovati. Sve porudžbine podležu našim sadašnjim prodajnim i dobavnim uslovima. Potrošači bi uvek trebali pregledati najnoviji izvod tehničkog lista za dotični proizvod, čiju kopiju dostavljamo na zahtev.