

??????????

КЕМАВОНД 109

Базовий клей для керамічної плитки



C1T

??? ?????

Базовий тонкошаровий (3-5 мм) цементний клей для плитки

???? ?????????

Для приклеювання керамічної плитки на будь-які витримані мінеральні поверхні. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

????????? ?????

- Добра адгезія (має у складі спеціальні полімерні домішки)
- Стійкість до сповзання з вертикальних поверхонь (тиксотропність)
- Подовжений відкритий час роботи
- Зручність у використанні

????????????? ?????

????? ???

?????	порошок сірого кольору
????????	25 кг в мішку / 1200 кг (48×25 кг) на палеті
????????? ? ???? ?????????	12 місяців з дати виготовлення у непошкодженій заводській упаковці в сухому приміщенні. Дата виготовлення зазначена на упаковці.

???????? ???

Тип продукту	Суміш наповнювачів, цементу та модифікуючих полімерів	
Щільність свіжого розчину	1,65 кг/л (при 20 °C)	
Насипна щільність	1,37 кг/л (при 20 °C)	
Грануляція наповнювачів	D _{max} : 0,4 мм	
Товщина шару нанесення	прибл. 3 мм	
Початкова міцність зчеплення	0,5 МПа	
Міцність зчеплення після витримки у воді	0,5 МПа	
Міцність зчеплення після температурного впливу	0,5 МПа	
Міцність зчеплення після попереминого заморожування/відтавання	0,5 МПа	
Сповзання з вертикальних поверхонь	не більше 0,5 мм	
Адгезія після 20 хвилин відкритого часу роботи	0,5 МПа	
pH (при 20 °C)	11–13,5	
Міцність на стиск	20 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006
Міцність при рівномірному відриві	не менше 0,5 МПа	ДСТУ Б В.2.7-126:2006

??????????	2–4 кг/м ² в залежності від властивостей поверхні, розміру плиток та способу нанесення.
????????	Основа повинна бути рівною, міцною, очищеною від бруду, пилу, жирних плям, масляних, водоемульсійних і малярних покриттів, не промерзлою (понад +5 °C). Цементні основи повинні бути витриманими (віком не менше 28 днів).
??????????	Перед облицюванням плиткою поверхню потрібно проґрунтувати KEMAGRUND S або KEMAGRUND DEEP (дивись рекомендації до використання в технічних листах на зазначені матеріали). Необхідно, щоб поверхня була достатньо рівною аби товщина нанесення клею складала приблизно 3-5 мм. Для ремонту незначних (0,5–3 см) нерівностей підлог можна використовувати самовирівнювальні суміші LINEA. Бетонні підлогові поверхні повинні бути віком не менше 6 місяців. Якщо для обробки поверхні використовувались швидкотверднучі суміші – встановлений час може бути коротшим.
??????????	7–8 л води на 25 кг сухої суміші
?? ?	До отримання однорідної пластичної маси без грудочок. Після цього необхідно зачекати 5–10 хвилин і безпосередньо перед використанням перемішати масу ще раз. При необхідності можна додати воду або суху суміш і знову добре перемішати. Але забороняється (!) додавати будь-який з компонентів у суміш, яка вже знаходиться в процесі твердіння.
??????????	Чиста ємність для суміші, електрична мішалка для змішування
??????????	На підготовлену поверхню металевим шпателем наноситься тонкий шар клею та за допомогою зубчатого шпателя робляться борозенки. Плитки необхідно приклеювати методом їх втискання у клейовий розчин ще до утворення плівки на поверхні клею (протягом 20 хв після нанесення). Зайвий розчин видаляється зі швів ще до моменту затверднення. При приклеюванні плитки на підлогу слід використовувати комбінований метод нанесення (клей наноситься як на основу, так і на плитку).
??????????	Звичайний та зубчатий металевий шпатель з розміром зубців 6–8 мм (для забезпечення товщини приклеювання 3–4 мм).
??????	Проводиться відразу ж після застосування ще до того, як розчин схопиться. Затверділий матеріал може бути видаленим лише у механічний спосіб.
?? ?	прибл. 4 години
??????????	прибл. 20 хвилин
??????????	Показники часу технологічної перерви перед подальшими роботами (при +20 °C):
	• На поверхнях стін – мін. 12 годин • На підлозі – мін. 24 години • Мінімальні навантаження – мін. через 24 години • Повні навантаження – мін. через 14 днів
????	від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)
??????????	від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)
??????????	від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)
??????????	• Захищати свіжонанесений матеріал від заморожування, дощу, протягів та впливу прямих сонячних променів (влітку). • Дозволяється додавати лише рекомендовану кількість води. Не перевищувати вказану товщину шару (макс. 5 мм). • Використовувати суміш тільки з неущкодженої упаковки. • Для запобігання виникненню тиску води під плитками рекомендується улаштування шару гідроізоляції. • Через різноманітність поверхонь та умов використання необхідно постійно перевіряти нанесений клей на утворення плівки (якщо плівки ще нема, то при доторканні на пальці залишається невелика кількість розчину). • У разі, якщо відкритий час минув та на поверхні клею встигла утворитися плівка, дозволяється зняти весь клей з основи, перемішати його та знову нанести.
	Вся технічна інформація в цьому технічному листі була отримана на підставі лабораторних досліджень. Дані можуть відрізнятися, у відповідності з відрізняючимися практичними умовами при застосуванні.
	Згідно специфічним локальним розпорядженням проектний продукт може відрізнятися в залежності від країни. Докладну інструкцію по використанню можна знайти в специфічному для кожної країни технічному листі.
??????????	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
??????	До складу продукту входить цемент, який подразнює очі, шкіру та органи дихання. У разі потрапляння в очі необхідно промити їх (тримаючи розплющеними) водою упродовж декількох хвилин та звернутися за допомогою до лікаря. Зберігати продукт подалі від дітей. Додаткову інформацію щодо зберігання, застосування та транспортування можна знайти у листі безпеки, який містить дані про заходи безпеки при роботі, токсикологію та екологію. Також слід враховувати застереження на упаковці.

KEMA

ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

?????????: TL_Bond_109
?????????: Julij 2013

?????? ?????

Інформація і рекомендації щодо використання продукції ТМ «КЕМА» надані достовірно і вважаються правильними, що засновується на наших знаннях і досвіді роботи. Інформація дана на умовах, що продукція зберігається і застосовується згідно рекомендаціям, і особи, отримуючи продукцію, приймають своє власне рішення у відношенні застосування даної інформації для своїх цілей перед її використанням. Ніякі заяви або гарантії, як ні висловлені, так і ні припущені, щодо придатності товару, його відповідності певній цілі, як і ніякі заяви або гарантії будь-якого іншого характеру не робляться тут у відношенні інформації чи продукту, до якого відноситься інформація. Компанія «КЕМА» в ніякому разі не відповідає за збитки будь-якого характеру, виниклих по причині використання або довіри інформації (або продукту, до якого відноситься інформація). Нічого із наявного тут не повинно бути інтерпретовано, як рекомендація до використання будь-якого продукту, процесу, обладнання або рецептури в протиріччя будь-якого патенту, і компанія «КЕМА» не робить ніяких заяв або гарантії, як ні висловлених, так і ні припущених, що це використання не порушує будь-який патент. Всі замовлення приймаються згідно чинним положенням продаж і поставок. Споживачу рекомендовано завжди узгоджуватися з останнім доступним по запити технічним листом.