



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 37
І: www.kema.ua | Е: info@kema.ua

Етикетка: TL_Color_X
Перевірка: Oktober 2011

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

КЕМАСКОЛОХ

Силіконова фарба

ОПИС ПРОДУКТА

Готова до використання силіконова фарба. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Підходить як для ручного, так і машинного нанесення. Водовідштовхувальна, паропроникна, стійка до несприятливих атмосферних впливів, легка у застосуванні. Може коліруватися відповідно до колірного каталогу (200 різноманітних відтінків).

Сфера застосування

Застосовується на всіх мінеральних поверхнях (по новим та старим мінеральним штукатуркам, бетонним основам тощо), а також на полімерних (силіконових та акрилових) фарбах та штукатурках.

Властивості продукту

Рекомендується для захисту проти дощу та забруднень на цоколі.

- Застосовується також в якості фінішного покриття реставраційних та фасадних штукатурок ТМ «КЕМА»
- Попередня підготовка (грунтування) основи відбувається розчином КЕМАСКОЛОХ + 20 % води
- Низька тенденція до забруднювання
- Стійкість до несприятливих атмосферних впливів
- Висока паропроникність
- Водовідштовхувальна здатність

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	рідина білого кольору (копірується в один з 200 відтінків колірного каталогу)
Упаковка	25 кг у пластиковому відрі 5 кг у пластиковому відрі
Зберігання і строк придатності	12 місяців з дати виготовлення у сухому, прохолодному місці в герметичній заводській упаковці. Дата виробництва наведена на упаковці.

Технічні дані

Тип продукту	силіконова фарба
Щільність	прибл. 1,6 г/мл
pH	8
Коефіцієнт паропроникності, μ	80–120
Колір	200 відтінків згідно спеціальної колірної карти

ДАНІ ПРО СИСТЕМУ

Склад системи

Водна емульсія силікону з органічними та неорганічними домішками

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати

прибл. 0,50 кг/м² (враховуючи ґрунтування)

Поверхня

Поверхня повинна бути чистою (без бруду, пилу, масла, цвілі тощо), сухою, непромерзлою та міцною.

Продукт може застосовуватися по:

- цементним та вапняно-цементним штукатуркам;
- бетонним та іншим мінеральним основам;
- мінеральним та силіконовим фарбам з достатньою адгезією.

За певних умов (після проведення попереднього тестування) продукт може також застосовуватися по:

- вапняно-гіпсовим та гіпсовим поверхням;
- вапняним основам (але треба завжди враховувати реакцію карбонізації);

Застосування продукту не можливе по:

- основам з пластику або гуми, масляним поверхням, а також по клею або латексним фарбам.

Підготовка поверхні

- у разі фарбування мінеральної штукатурки (КЕМАМІХ F) слід витримати 14 діб перед нанесенням КЕМАСКОЛОХ (із-за реакції карбонізації)
- механічно видалити частини поверхні, що обсіпаються
- сліди масла для опалубки на бетоні очистити гарячою парою або спеціальним розчинником;

Час змішування	Безпосередньо перед нанесенням продукт необхідно як слід перемішати!
Інструмент для змішування	Електрична мішалка
Улаштування	1. Якщо основа зміцнена та має низьку водопоглинаючу здатність, то вона спочатку ґрунтується розведеною KEMACOLOR X (20 % води), а після цього проводиться фарбування KEMACOLOR X (може бути розведеною на 10 % водою). 2. Якщо основа потребує зміцнення або має високу водопоглинаючу здатність, то вона спочатку ґрунтується матеріалом KEMATERM GRUND 210, а потім фарбується в один чи два шари KEMACOLOR X (може бути розведеною на 10 % водою).
Інструмент	Малярський валик, щітка або розпилювач
Чистка інструменту	Проводиться безпосередньо після застосування. Затверділий матеріал може бути видаленим лише у механічний спосіб.
Коагуляція	
СТРОК ПРИДАТНОСТІ	
Температура поверхні	від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)
Температура повітря	від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)
Температура матеріалу	від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)
Попередження	- Свіжоулаштований матеріал необхідно захищати від негативного впливу прямих сонячних променів, дощу та сильного вітру (краще за все – застосовувати фасадну сітку). - Висока відносна вологість повітря та низькі температури можуть значно подовжити час висихання та призвести до неоднорідності кольору фасаду. - Однорідність кольору може бути гарантованою лише за умови використання продукту однієї партії. При використанні продукту з декількох партій, слід завжди робити їх перемішування перед початком робіт. - Однорідність кольору та кінцевий відтінок готового фасаду залежить від основи, температури та відносної вологості повітря. - При застосуванні в системах утеплення фасадів слід враховувати показник яскравості кольорного відтінку (HBB). Він повинен бути вищим за 25. Усі технічні дані в цьому технічному листі були отримані в лабораторних умовах, тому можуть бути деякі розбіжності в цих даних в залежності від розбіжностей в умовах проведення робіт. У відповідності до специфічних локальних обмежень продукт може відрізнитися в залежності від країни призначення. Тому при використанні продукту в межах країни, де він був придбаним, необхідно враховувати специфічний технічний лист саме тієї країни.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	Слід забезпечити захист від потрапляння матеріалу в очі та на шкіру. Також слід уникати виникнення забруднень на інших матеріалах та видаляти бризки продукту ще до того, як вони затвердіють. С-попередження: S 2 Зберігати подалі від дітей S 24 Запобігати контакту зі шкірою S 25 Запобігати потраплянню в очі S 37 При роботі застосовувати рукавички
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантія якості:	Внутрішня перевірка якості продуктів проводиться нашою лабораторією. У свою чергу наша система регулярних тестів та аналізів контролюється апробованими інститутами.
ПРАВОВА ОСНОВА	Інформація і рекомендації щодо використання продукції компанії «КЕМА» надані достовірно і вважаються правильними, що засновується на наших знаннях і досвіді роботи. Інформація дана на умовах, що продукція зберігається і застосовується згідно рекомендаціям, і особи, отримуючи продукцію, приймають своє власне рішення у відношенні застосування даної інформації для своїх цілей перед її використанням. Ніякі заяви або гарантії, як ні висловлені, так і ні припущені, щодо придатності товару, його відповідності певній цілі, як і ніякі заяви або гарантії будь-якого іншого характеру не робляться тут у відношенні інформації чи продукту, до якого відноситься інформація. Компанія «КЕМА» в ніякому разі не відповідає за збитки будь-якого характеру, виниклих по причині використання або довіри інформації (або продукту, до якого відноситься інформація). Нічого із наявного тут не повинно бути інтерпретовано, як рекомендація до використання будь-якого продукту, процесу, обладнання або рецептури в протиріччя будь-якого патенту, і компанія «КЕМА» не робить ніяких заяв або гарантії, як ні висловлених, так і ні припущених, що це використання не порушує будь-який патент. Всі замовлення приймаються згідно чинним положенням продаж і поставок. Споживачу рекомендовано завжди узгоджуватися з останнім доступним по запити технічним листом.