



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Київська, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 37
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Cryl
Перевірка: Junij 2011

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

КЕМАCRYL

Концентрована полімерна дисперсія для улаштування зв'язуючого шару «старе-нове» та поліпшення будівельних розчинів.



ОПИС ПРОДУКТА

Сфера застосування

Полімерна дисперсія молочно-білого кольору.

Використовується в якості зв'язуючого шару між старою та новою поверхнями, для покращення властивостей (морозостійкості, еластичності, пластичності) клеїв, штукатурних та інших цементних розчинів. Також використовується в якості ґрунтовки для дуже поглинаючих поверхонь.

Властивості продукту

- збільшує адгезію свіжих цементних розчинів до старих основ
- збільшує міцність на стиск, згин та зсув
- покращує оброблюваність розчинів
- покращує стійкість нанесених матеріалів до дії агресивних речовин
- зменшує водо-цементне співвідношення

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	Рідина білого кольору
Упаковка	1 л в пластиковій пляшці/ 8 кг (8×1 кг) в картонній коробці/ 576 кг (72×8 кг) на палеті 5 кг в пластиковій канистрі/ 640 кг (128×5 кг) на палеті 10 кг в пластиковій канистрі/ 600 кг (60×10 кг) на палеті
Зберігання і строк придатності	12 місяців з дати виготовлення при зберіганні в зачиненій та непошкодженій оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці. Дата виготовлення зазначена на упаковці.

Технічні дані

Тип продукту	Полімерна дисперсія
Щільність	1,020–1,025 кг/л
pH	9–10 при 20 °C
Зовнішній вигляд	Молочно-біла дисперсія
Вміст сухої речовини	23 %

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати

0,3–0,5 л/м² в якості зв'язуючого шару;
0,7–1,0 л/м² в якості додатку до цементних розчинів;
0,25–0,5 л/м² для обробки пористих поверхонь.

Поверхня

Основа повинна бути без пилу та будь-яких непов'язаних частинок, що погіршують адгезію.

Підготовка поверхні

Основу необхідно попередньо змочити водою, однак при нанесенні матеріалу на поверхні не повинно бути калюж вільної води. На сильно пошкоджені цементні поверхні перед нанесенням KEMACRYL потрібно нанести шар рідкого цементного розчину.

Пропорції змішування

KEMACRYL є концентрованою полімерною дисперсією, яка розводиться водою у співвідношенні KEMACRYL:вода = від 1:1 до 1:2, в залежності від призначення та властивостей основи.

Улаштування

Для улаштування зв'язуючого шару «старе-нове» потрібно змішати KEMACRYL з цементом у співвідношенні 1:2 до утворення однорідної маси без грудок. Нанесення цієї маси на попередньо зволожену основу відбувається щіткою-макловицею, а після цього методом «мокре на мокре» здійснюється нанесення свіжого ремонтного розчину або стяжки. У випадку, якщо у якості стяжки використовується самовирівнювальний розчин, слід дочекатися доки зв'язуючий шар висохне, а замість однієї третини цементу рекомендовано додати пісок, фракція якого повинна бути тим більше, чим товще шар стяжки.

Для ґрунтування поверхонь дисперсією KEMACRYL слід розбавити водою у співвідношенні 1:1.

Для приготування вирівнювальної пісочно-цементної штукатурки дисперсією KEMACRYL необхідно розвести водою у співвідношенні 1:2 (максимум 1:3) і на цій воді зробити замішування штукатурки.

Вибір фракції піску залежить від товщини подальшого шару і має бути:

0 – 0,5 мм для шару товщиною до 2 мм;

0 – 1,0 мм для шару товщиною 2 – 5 мм;

0 – 3,0 мм для шару товщиною 5 – 15 мм;

0 – 7,0 мм для шару товщиною > 15 мм.

Спочатку слід перемішати сухі компоненти, потім додати їх в KEMACRYL; перемішувати протягом 2 хв.

Товстий шар треба наносити поетапно, дотримуючись методу «мокре на мокре».

Інструмент

Щітка-макловиця.

Чистка інструменту

Очищення інструменту треба здійснювати відразу ж після використання.

Коагуляція

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

Температура поверхні

від +5 °C до + 30 °C

Температура повітря

від +5 °C до + 30 °C

Температура матеріалу

від +5 °C до + 30 °C

Попередження

- Необхідно захищати свіжонанесений матеріал від дії прямих сонячних променів, протягів та інших негативних факторів зовнішнього середовища.
- Не допускати заморожування.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

KEMACRYL не є хімічно небезпечним продуктом. При потрапленні в очі – промити їх великою кількістю питної води. Якщо подразнення не проходить – звернутись до лікаря.

ПРАВОВА ОСНОВА

Інформація і рекомендації щодо використання продукції компанії «КЕМА» надані достовірно і вважаються правильними, що засновується на наших знаннях і досвіді роботи. Інформація дана на умовах, що продукція зберігається і застосовується згідно рекомендаціям, і особи, отримуючи продукцію, приймають своє власне рішення у відношенні застосування даної інформації для своїх цілей перед її використанням. Ніякі заяви або гарантії, як ні висловлені, так і ні припущені, щодо придатності товару, його відповідності певній цілі, як і ніякі заяви або гарантії будь-якого іншого характеру не робляться тут у відношенні інформації чи продукту, до якого відноситься інформація. Компанія «КЕМА» в ніякому разі не відповідає за збитки будь-якого характеру, виниклих по причині використання або довіри інформації (або продукту, до якого відноситься інформація). Нічого із наявного тут не повинно бути інтерпретовано, як рекомендація до використання будь-якого продукту, процесу, обладнання або рецептури в протиріччя будь-якого патенту, і компанія «КЕМА» не робить ніяких заяв або гарантій, як ні висловлених, так і ні припущених, що це використання не порушує будь-який патент. Всі замовлення приймаються згідно чинним положенням продаж і поставок. Споживачу рекомендовано завжди узгоджуватися з останнім доступним по запиту технічним листом.