ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: **TL_Kema_Imp**
Проблема: **July 2010**
Перевірка: **Oktober 2013**

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

KEMA IMPREGNATOR

Хімічний зміцнювач бетону (у рідкому стані)



ОПИС ПРОДУКТА

Спеціальний, готовий до застосування, хімічний зміцнювач бетонних поверхонь.

Сфера застосування

Зміцнює та захищає нові та старі бетонні підлоги, а також стяжки у спосіб утворення мінерального, міцного, нерозчинного у воді, полікристалічного шару. Матеріал проникає у глибину підлоги та заповнює капіляри, мікротріщини та пори і тим самим покращує абразивну міцність, хімічну стійкість та морозостійкість мінеральних основ. KEMA IMPREGNATOR значно зменшує абсорбційну здатність (стосується води, масел тощо) обробленої основи.

Властивості продукта

- Для обезпилювання основи
- Використовується на нових та старих мінеральних основах
- Зменшує масло- та водопиглинаючу здатність

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	рідина
Упаковка	50 л в пластиковій каністрі / 800 л (16x50 л) на палеті 10 л в пластиковій каністрі / 600 л (60x10 л) на палеті 1 л в пластиковій пляшці / 8 л (8x1 л) в картоній коробці / 576 л (72x8 л) на палеті
Зберігання і строк придатності	12 місяців з дати виготовлення при належному зберіганні в непошкодженій щільно зачиненій оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці. Дата виробництва зазначена на упаковці.

Технічні дані

Тип продукту	Водний розчин силікату натрію (рідке скло), молярність > 3,2
Щільність	1,05–1,15 кг/л
pH (при +20 °C)	11–13
Колір	немає (прозорий)
Вміст сухої речовини	15–17 %

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати

від 0,2 л/м² при одношаровому нанесенні

Поверхня

Поверхня повинна бути міцною (міцність на відрив 1.5–2.0 МПа), вільною від цементного молочка та чистою. Не дозволяється, щоб перед нанесенням матеріалу поверхня була вже оброблена яким-небудь засобом (грунтовкою, герметиком, якоюсь фарбою тощо).

Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути очищена від усіх слабо пов'язаних часточок у спосіб обробки водою під високим тиском та залишатися вологою на момент початку обробки матеріалом.

Час змішування

Перед застосуванням слід ретельно збовтати ємність з KEMA IMPREGNATOR.

ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Kema_Imp
Проблема: July 2010
Перевірка: Oktober 2013

Улаштування	Виріб наноситься рівномірно в 2–3 шари методом «мокрим по мокрому». Для поліпшення просочування матеріалу углиб основи слід скористатися щіткою (для руйнування поверхневого натягу). Запобігати утворенню калюж матеріалу на поверхні. Після проведення обробки основа має залишатися вологою ще протягом близько 30 хв без сухих ділянок. Якщо основа пориста – через 12 годин робиться повторне нанесення (у той же самий спосіб). Для надзвичайно пористих основ можливе також третє нанесення.
Інструмент	Щітка
Чистка інструменту	Робиться відразу ж після застосування.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

Температура поверхні	не нижче за +5 °C
Температура повітря	не нижче за +5 °C
Температура матеріалу	не нижче за 5 °C, в ідеалі +20 °C
Попередження	• Не наносити, якщо очікується дощ. • Показники часу, зазначені в цьому технічному листі, були визначені при температурі +23 °C та відносній вологості повітря 50 %. Більш високі температури зменшують, більш низькі – збільшують ці показники.

Вся технічна інформація в цьому технічному листі була отримана на підставі лабораторних досліджень. Дані можуть відрізнятися, у відповідності з відрізняючимися практичними умовами при застосуванні.

Згідно специфічним локальним розпорядженням проектний продукт може відрізнятися в залежності від країни. Докладну інструкцію по використанню можна знайти в специфічному для кожної країни технічному листі.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Подразнює очі та шкіру. Зберігати подалі від дітей. Продукт на водній основі і тому є невогнетривким.

ПРАВОВА ОСНОВА

Інформація і рекомендації щодо використання продукції ТМ «КЕМА» надані достовірно і вважаються правильними, що засновується на наших знаннях і досвіді роботи. Інформація дана на умовах, що продукція зберігається і застосовується згідно рекомендаціям, і особи, отримуючи продукцію, приймають своє власне рішення у відношенні застосування даної інформації для своїх цілей перед її використанням. Ніякі заяви або гарантії, як ні висловлені, так і ні припущені, щодо придатності товару, його відповідності певній цілі, як і ніякі заяви або гарантії будь-якого іншого характеру не робляться тут у відношенні інформації чи продукту, до якого відноситься інформація. Компанія «КЕМА» в ніякому разі не відповідає за збитки будь-якого характеру, виниклих по причині використання або довіри інформації (або продукту, до якого відноситься інформація). Нічого із наявного тут не повинно бути інтерпретовано, як рекомендація до використання будь-якого продукту, процесу, обладнання або рецептури в протиріччя будь-якого патенту, і «КЕМА» не робить ніяких заяв або гарантій, як ні висловлених, так і ні припущених, що це використання не порушує будь-який патент. Всі замовлення приймаються згідно чинним положенням продаж і поставок. Споживачу рекомендовано завжди узгоджуватися з останнім доступним по запиту технічним листом.