

??????????

KEMACOLOR INTERIOR

Фарба для внутрішніх робіт



??? ?????

KEMACOLOR INTERIOR - готова до використання фарба для внутрішніх робіт на основі водної дисперсії та полімерних зв'язуючих. Легко наноситься, має хорошу адгезію до фарби для стін.

???? ?????

Підходить для фарбування поверхонь стін та стель в будь-яких виробничих приміщеннях, квартирах, школах, лікарнях та інших громадських місцях. Може наноситись на всі види фінішних шпаклівок, на поверхні, вирівняні спеціальними розчинами, також на бетонні основи. Суха фарба має насичено білий колір, паропроникна та стійка до сухого стирання. Для внутрішніх робіт

????????? ?????

- Білого кольору
- Без запаху
- Висока покривельна здатність
- Може розводитись водою, максимум 10%
- З мілкими наповнювачами, тому підходить для малювання рел'єфних шпалер
- Час висихання 4-6 годин

????????????? ?????

????? ???

?????	Біла маса
???????	23,85 кг в овальних пластикових відрах/572,4 кг (24 x 23,85кг) на піддоні
????????? ? ???? ??????????	24 місяці з дати виробництва при зберіганні в сухому місці та в оригінальній, герметичній і неушкодженій упаковці. Дата виробництва вказана на упаковці.

??????? ???

Тип продукту	Вінілацетат, етилов, без пом'якшувачів, діоксид титану, карбонат кальцію, вода, добавки,	
	консерванти	
Стійкість до мокрого стирання	клас 5	EN 13300
Контрастність	клас 3,7 m ²	EN 13300
Ступінь блиску	матова	EN 13300
Розмір зерна	D _{max} : fine (< 100 μ)	EN 13300
Питома вага	1,59 g/cm ³	
В'язкість	23 000 spindel 6 10 RPM	
pH	8,9	
Час ввистихання	4-6 годин при T=20°C та відносн 65 % (при більш низьких температурах час висихання збільшується)	

????????? ? ??????????	
??????	приблизно 7 м ² /л
???????	Нові або старі мінеральні штукатурки, бетон, штук, гіпсо-картонні плити, грубо волокнисті шпалери або старі покриття
????????? ?	Основа має бути чистою, несучою та сухою. Усуньте стару фарбу та штукатурку. Очищена поверхня має бути твердою і сухою. Грубі та пористі основи обробити ґрунтовкою KEMAGRUND S, KEMAGRUND A або KEMACRYL розведений з водою 1:1.
??????????	Перед застосуванням добре перемішати. Маса має наноситись рівним шаром для запобігання плям
Dilution	Для поверхонь з різним поглинанням при нанесенні першого шару розбавте фарбу з 5-10% води. Кінцевий шар фарби розведіть з 5% води.
?????????	Щітка, валик або краскопульт (без повітря).
????? ?	Інструменти очистити негайно після використання. Суха фарба усувається механічним способом.
?????????	/
???? ?	
????????? ?	+5°C мін./ +35°C макс.
????????? ?	+5°C мін./ +35°C макс.
????????? ?	+5°C мін./ +35°C макс.
?????????	• перед нанесенням краскопульту масу потрібно добре перемішати. Не дихайте випарами. • Час вказаний в технічному описі був виміряний при температурі 23°C та відносній вологості 50%. При більш високих температурах час висихання може зменшуватись, а при більш низьких - збільшуватись.
	Залишки невикористаного матеріалу повинні бути утилізовані згідно до місцевого законодавства.
	Усі технічні дані в цьому технічному листі були отримані в лабораторних умовах, тому можуть бути деякі розбіжності в цих даних в залежності від розбіжностей в умовах проведення робіт.
	У відповідності до специфічних локальних обмежень продукт може відрізнитися в залежності від країни призначення. Тому при використанні продукту в межах країни, де він був придбаним, необхідно враховувати специфічний технічний лист саме тієї країни.
????? ?	KEMACOLOR INTERIOR дає слабо лужну реакцію. Очі та шкіру необхідно захищати від фарби. При попаданні в очі промийте великою кількістю води. Дотримуйтесь загальних правил гігієни. Більше інформації про зберігання та використання можна знайти в описі техніки безпеки, який містить токсикологічну та екологічну інформацію. Будьте пильними на рахунок оригінальності пакування.
????????? ?	
VOC-law:	EU-limit value of product (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010). This product contains a maximum of 0 g/l VOC.
?????? ?	Інформація і рекомендації щодо використання продукції КЕМА надані достовірно та вважаються правильними, що базується на наших знаннях і досвіді роботи. Інформація дана на умовах, що продукція зберігається і застосовується згідно рекомендацій, і особи, отримуючи продукцію, приймають своє власне рішення у відношенні застосування даної інформації для своїх цілей перед її використанням. Ніякі заяви або гарантії, як не висловлені, так і не припущені, щодо придатності товару, його відповідності певній цілі, як і ніякі заяви або гарантії будь-якого іншого характеру робляться тут у відношенні інформації чи продукту, до якого відноситься інформація. Компанія КЕМА в ніякому разі не відповідає за збитки будь-якого характеру, які виникли по причині використання або довіри інформації (або продукту до якого відноситься інформація). Нічого із наявного тут не повинно бути інтерпретовано, як рекомендації до використання будь-якого продукту, процесу, обладнання або рецептури в протиріччя будь-якого патенту, компанія КЕМА не робить ніяких заяв або гарантій, як не висловлених, так і не припущених, що це використання не порушує будь-який патент. Всі замовлення приймаються згідно чинним положенням продаж і поставок. Споживачу рекомендовано завжди узгоджуватися з останнім доступним по запиту технічним листом.