



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Mix_f
Перевірка: Oktober 2015
ID: 86

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

КЕМАМІХ F

Мінеральна декоративна штукатурка



ОПИС ПРОДУКТА

КЕМАМІХ F- це суміш мінеральних наповнювачів, кварцового піску білого цементу та модифікуючих добавок. КЕМАМІХ F продукт готовий до використання при зачинненні водою. Призначений для нанесення декоративної, рельєфної і гладкої штукатурки на рівну, зміцнену поверхню мінеральних штукатурок та шпатлівки, гіпсокартонні плити, а також по амуячому шарі в системах утеплення KEMATERM SYSTEM. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Залежно від вмісту мінеральних наповнювачів можливе здобуття гладкої поверхні штукатурки, а також фактурної «короїд»(R) і «баранчик» (K).

Сфера застосування

сухая смесь, разработана и производится для выполнения финишных штукатурных работ.

Властивості продукту

- отличная адгезия
- тщательно подобранный
- соответствует группе штукатурок GP CS IV по EN 998-1
- для фасадов и внутренних помещений
- применяется также в помещениях,находящихся под влиянием влаги

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	сухой порошок
Упаковка	25 кг в пластифицированных мешках/ 1200 кг (48×25кг) на паллете
Зберігання і строк придатності	12 месяцев с даты изготовления в сухом месте и герметичной заводской упаковке

Технічні дані

Тип продукту	цемент, пісок та мінеральні наповнювачі
Крупність заповнювача	0,63 мм
Термін придатності	60 хв
Рухомість	8 см
Міцність зчеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах	0,3 МПа
Границя міцності на стиск через 28 діб	5 МПа
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб	1,2 МПа
Паропроникність	0,07 мг/м.год.Па
Морозостійкість, циклів	50

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати

2-5 кг/м2 в залежності від розміру зерна та фактури (короїд/баранчик)

Пропорції змішування

6-7 л води

Час змішування

КЕМАМІХ F готовый к использованию продукт, требующий только смешивания с водой. Приблизительно 6-7 л воды на 25 кг сухой смеси.
Для лучшего результата перемешать 2 мешка KEMAMIX F с приблизительно 12 л воды в бетономесителе.



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Mix_f
Перевірка: Oktober 2015
ID: 86

Інструмент для змішування	бетоносмеситель
Улаштування	КЕМAMIX F наносится спустя 1-2 дней после выполнения штукатурных работ с использованием КЕМAMIX G. Штукатурка наносится классическим способом как тонкослойная штукатурка. Толщина слоя штукатурки должна быть приблизительно 2мм. При выполнении фасадных работ поверхность должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра соответствующим образом.
Чистка інструменту	Очистку инструмента произвести сразу после нанесения материала. Высохший материал очищается с инструмента только механическим способом.
СТРОК ПРИДАТНОСТІ	
Попередження	• Дані, вказані у технічному листі були отримані при температурі +23 і відносній вологості 50%. • Витрати суміші прорахована на рівній, прогрунтованій поверхні, при температурі +23 і відносній вологості 50%. При відмінності одного з вищевказаних показників, витрати суміші можуть відрізнятись. • Додавати лише вказану кількість води. Використовувати суміш лише з неушкоджених мішків. • Захищати від дії прямих сонячних променів та протягів.
ВИПРОБУВАННЯ	
Норми/стандарти	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	Раздражитель. Содержит цемент. Раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. При попадании на кожу тщательно промыть водой. При попадании в глаза промыть и проконсультироваться с врачом. Беречь от детей. Более подробные данные о хранении, складировании и применении продукта содержатся в листах безопасности, в которых приведены данные по токсикологии, экологии и т.д.