

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

KEMATERM PL-TOP

Готова до застосування пастоподібна штукатурка на акриловій основі



ОПИС ПРОДУКТА

Готова до використання пастоподібна акрилова штукатурка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Може бути нанесеною вручну або машинним методом.

Постачається у фактурі «баранець» фракції 1,5 мм і 2 мм і "короїд" 2 мм.

Сфера застосування

Виконує захисну та декоративну функцію на фасадних та внутрішніх бетонних стінах та стінах з попередньо нанесеною штукатуркою. Використовується у якості фінішного шару в системах утеплення фасадів ТМ «КЕМА». Перед застосуванням потребує обробки основи ґрунтовкою KEMATERM GRUND 210 або KEMATERM GRUND 211.

Властивості продукту

KEMATERM PL-TOP може бути застосованою на наступних типах основ:

- Армуючому шарі систем утеплення фасадів ТМ «КЕМА» на базі плит з пінопласту (EPS)
- Вапняно-цементних штукатурках, бетони
- Мінеральних та водоемульсійних фарбах та штукатурках при умові їх достатньої адгезії.

- Стійкість до несприятливих погодних умов
- Висока гідрофобність
- Може митися
- Легкість у роботі

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основні дані

Вигляд	Пастоподібна рідина, яка колірується згідно колірному каталогу у відтінки кольору з цифрою 9 наприкінці
Упаковка	25 кг у відрі / 600 кг (24x25 кг) на палеті
Зберігання і строк придатності	12 місяців від дати виготовлення при умові зберігання в непошкодженій оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці. Дата виробництва зазначена на упаковці.

Технічні дані

Тип продукту	Акрилова штукатурка
Фракція наповнювачів	макс. 2,0 мм
Щільність	прибл. 1,8 кг/дм³
Коефіцієнт теплопровідності λ	прибл. 0,70 Вт/мК
Коефіцієнт паропроникності μ	прибл. 50
Коефіцієнт водопоглинання (показник w)	< 0,20 кг/м²×t0,5
Показник Sd	0,1 м (при товщині шару 2 мм)



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Term_PL-TOP
Проблема: July 2008
Перевірка: Avgust 2017
ID: 471

Колір

відтінки з цифрою 9 наприкінці (згідно колірного каталогу)

Структура
фінішного
покриття

1 x KEMATERM GRUND 210 або KEMATERM GRUND 211
1 x KEMATERM PL-TOP

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Витрати

прибл. 2.5-3,5 кг/м²

Поверхня

Основа повинна відповідати наступним умовам: бути чистою (без пилу, бруду, жирів, цвіль тощо), сухою, не промерзлою та достатньо міцною.

Підготовка
поверхні

- Очистити поверхню від пилу та бруду
- Видалити у механічний спосіб залишки фарби або штукатурки з недостатньою адгезією
- Видалити залишки масел у спосіб обробки поверхні паром або за допомогою спеціальних засобів для видалення масел та жирів
- У разі наявності цвіль або моху – обробити поверхню спеціальним засобом
- При наявності щілин та тріщин – заробити їх за допомогою шпаклівки або штукатурного розчину
- Зміцнити поверхню у спосіб її ґрунтування

Пропорції
змішування

KEMATERM PL-TOP є готовим до застосування матеріалом і не потребує додавання будь-чого

Час змішування

Перед нанесенням KEMATERM PL-TOP повинен бути добре розмішаним

Інструмент для
змішування

Електрична дрил-мішалка

Улаштування

Після того, як шар ґрунтовки (KEMATERM GRUND 210 або KEMATERM GRUND 211) повністю висох (якнайменше через 24 год після нанесення), за допомогою шпателя проводиться нанесення KEMATERM PL-TOP. Також можливе нанесення матеріалу машинним методом. Відразу ж після вирівнювання нанесеного шару до товщини грануляції наповнювачів (2 мм) проводиться утворення фактури у спосіб затирання штукатурки теркою. Нанесення повинно відбуватися рівномірно та безперервно для забезпечення однорідності структури та кольору фінішного шару.

Інструмент

Для нанесення використовується шпатель з нержавіючої сталі. Для утворення фактури застосовується пластикова терка.

Чистка
інструменту

Проводиться відразу ж після застосування, ще до того як штукатурка затвердіє. Затверділий матеріал може бути видаленим лише у механічний спосіб.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

Температура
поверхні

від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)

Температура
повітря

від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)

Температура
матеріалу

від +5 °C (мін.) до +30 °C (макс.)

Попередження

- Свіжоулаштований матеріал необхідно захищати від негативного впливу прямих сонячних променів, дощу та сильного вітру (краще за все – застосовувати фасадну сітку).
- Висока відносна вологість повітря та низькі температури можуть значно подовжити час висихання та призвести до неоднорідності кольору фасаду.
- Однорідність кольору може бути гарантованою лише за умови використання продукту однієї партії.
- Однорідність кольору та кінцевий відтінок готового фасаду залежить від основи, температури та відносної вологості повітря.
- На замовлення, KEMATERM PL-G може бути додатково устаткованим інгібітором росту цвіль та моху. Це буде мати превентивний ефект, однак не гарантує вирішення проблем із цвіллю на 100 %. При використанні продукту з декількох партій, слід завжди робити їх перемішування перед початком робіт.
- При застосуванні в системах утеплення фасадів слід враховувати показник яскравості колірного відтінку (H_{BW}). Він повинен бути вищим за 25.
- Для зміни чи оновлення кольору можна використовувати або KEMACOLOR G (фарба на акриловій основі) або KEMACOLOR X (фарба на силіконовій основі).
- Усі види основ повинні бути попередньо проґрунтовані KEMATERM GRUND 211 або KEMATERM GRUND 210 (час висихання якнайменше 24 год).
- Не можна застосовувати KEMATERM PL-TOP на наступних типах поверхонь: на вапняних, пластикових та гумових основах, промаслених поверхнях або поверхнях з клейовими фарбами, на гіпсових основах.

Усі технічні дані в цьому технічному листі були отримані в лабораторних умовах, тому можуть бути деякі розбіжності в цих даних в залежності від розбіжностей в умовах проведення робіт.

У відповідності до специфічних локальних обмежень продукт може відрізнятися в залежності від країни призначення. Тому при використанні продукту в межах країни, де він був придбаним, необхідно враховувати специфічний технічний лист саме тієї країни.

ВИПРОБУВАННЯ

Норми/стандарти

ДСТУ Б В.2.7-233:2010



ТОВ «КЕМА Україна»,
08132 Україна, Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Промислова, 8
тел.: (044) 502 03 26
факс: (044) 498 01 31
I: www.kema.ua | E: info@kema.ua

Етикетка: TL_Term_PL-TOP
Проблема: July 2008
Перевірка: Avgust 2017
ID: 471

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Слід забезпечити захист від потрапляння матеріалу в очі та на шкіру. Також слід уникати виникненню забруднень на інших матеріалах та видаляти бризки продукту ще до того, як вони затвердіють.

S-попередження:

S 2 Зберігати подалі від дітей

S 24 Запобігати контакту зі шкірою

S 25 Запобігати потраплянню в очі

S 37 При роботі застосовувати рукавички

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Гарантія якості:

Внутрішня перевірка якості продуктів проводиться нашою лабораторією. У свою чергу наша система регулярних тестів та аналізів контролюється апробованими інститутами.

ПРАВОВА ОСНОВА

Інформація і рекомендації щодо використання продукції компанії «КЕМА» надані достовірно і вважаються правильними, що засновується на наших знаннях і досвіді роботи. Інформація дана на умовах, що продукція зберігається і застосовується згідно рекомендаціям, і особи, отримуючи продукцію, приймають своє власне рішення у відношенні застосування даної інформації для своїх цілей перед її використанням. Ніякі заяви або гарантії, як ні висловлені, так і ні припущені, щодо придатності товару, його відповідності певній цілі, як і ніякі заяви або гарантії будь-якого іншого характеру не робляться тут у відношенні інформації чи продукту, до якого відноситься інформація. Компанія «КЕМА» в ніякому разі не відповідає за збитки будь-якого характеру, виниклих по причині використання або довіри інформації (або продукту, до якого відноситься інформація). Нічого із наявного тут не повинно бути інтерпретовано, як рекомендація до використання будь-якого продукту, процесу, обладнання або рецептури в протиріччя будь-якого патенту, і компанія «КЕМА» не робить ніяких заяв або гарантій, як ні висловлених, так і ні припущених, що це використання не порушує будь-який патент. Всі замовлення приймаються згідно чинним положенням продаж і поставок. Споживачу рекомендовано завжди узгоджуватися з останнім доступним по запити технічним листом.